

# T500 FILEY

## FISSATIVO ACRILICO



### TECNICHE

### SCHEDE

Rev. 0 data: 20-03-2013



### TIPOLOGIA

Fissativo acrilico ad acqua

### IMPIEGO

Fondo isolante per la preparazione delle superfici murarie. Diminuisce l'assorbimento dei supporti migliorando l'ancoraggio e l'uniformità dei prodotti di finitura.

### CARATTERISTICHE

**Peso Specifico:**  $1.00 \pm 0,05$  circa a  $25^{\circ} \text{C}$ .

**Viscosità:**  $10^{\circ} \pm 5$  Coppa Ford 4 a  $25^{\circ} \text{C}$

**Resa:** 10 mq/l per mano, in relazione alle caratteristiche del supporto

**Colori:** lattiginoso, incolore quando asciutto

**Confezioni:** litri 1 - 5

### ESSICCAMENTO (AD ARIA A $20^{\circ} \text{C}$ E UMIDITA' RELATIVA 60%)

**In Superficie:** 30 minuti ca.

**In Profondità:** 4-6 ore ca.

### PREPARAZIONE SUPPORTO

**Supporti edili :** su superfici murarie asciutte e stagionate spolverare le superfici ed applicare una mano di prodotto

La diluizione è in funzione dell'assorbimento del supporto,. Il fissativo deve essere applicato in quantità sufficiente ad uniformare gli assorbimenti e fissare le parti a bassa coesione, evitando però la filmazione superficiale.

**Supporti edili pitturati:** qualora la pittura fosse sfarinante applicare uno strato di prodotto diluito mediamente 1:5. Se il supporto fosse ancora leggermente sfarinante applicare un secondo strato.

### PREPARAZIONE PRODOTTO

**Diluizione:** con acqua potabile, mediamente 200- 500% con acqua

### APPLICAZIONE

**Sistema:** a pennello

**Strati:** 1-2

**Sovraverniciatura:** dopo 4-6 ore

### NOTE

I recipienti e gli attrezzi devono essere lavati accuratamente dopo l'uso con acqua.

La temperatura d'applicazione non deve essere inferiore a  $5^{\circ} \text{C}$ .

Il prodotto teme il gelo e deve essere conservato in ambienti con temperatura adeguata.

*I dati e le descrizioni riportate in questa scheda sono il risultato di nostre prove, esperienze e conoscenze tecniche.*

*Tuttavia, poiché il prodotto viene applicato al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità all'origine. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico.*

*La presente scheda tecnica annulla e sostituisce tutte le edizioni precedenti.*

Via N.S. della Guardia 44 – 16162 Genova Bolzaneto  
Tel 010 710 715 – Fax 010 710 254 – [info@tcolor.it](mailto:info@tcolor.it) – [www.tcolor.it](http://www.tcolor.it)

**T Color** è un brand di **G. & P. Fratelli Tassani S.p.A.**  
P.Iva 00272990102 – IBAN IT67S0100501409000000000032